



SERVICES SPÉCIAUX

W	WINTER/HIVER ajoute eau chaude + ciment plus rapide	P	POMPE bétonnage avec pompe
R	RAPIDE ciment rapide	A	AJOUTE produits sur demande
H	BASSE CHALEUR HYDRATATION ciment lent (CEMIII)	F	FIBRES béton fibré
E	EAU CHAUDE ajoute eau chaude		

QUALITÉ COMPOSANTS

	SPÉCIFICATIONS	APPLICATIONS	
Q	- béton de Qualité - teinte régulière	- béton à haut niveau d'exécution - voiles, dalles, poutres, murs de soutènement	QUALIBÉTON
0-8 mm	- composants: sable rhin, granulats calcaires ¹⁾ , sans cendre volante ou équivalent sauf spécificité technique	- béton étanche, WU, «weisse Wanne» - piscines - béton à haute résistance - béton résistant au gel/dégel avec agents de déverglaçage (cat. 4LP)	
0-16 mm			STANDARD
0-22 mm			
B	- Béton standard - teinte non régulière	- fondations - voiles, dalles, poteaux, poutres - murs de soutènement	
0-8 mm	- composants: sable moselle ou calcaire, granulats calcaires ou dolomie, faible dosage en cendre volante ou équivalent		OPTIBÉTON
0-16 mm			
0-22 mm			
O	- béton Optimisé - teinte non régulière - rapport qualité/prix poussé - composants: au choix du producteur de béton - important dosage en cendre volante ou équivalent - att.: faible résistance à jeune âge - emploi limité par temps froid même avec le supplément W	- fondations - béton de propreté - voiles, dalles, poutres - remplissage, prémurs	ARCHIBÉTON
0-8 mm			
0-16 mm			
0-22 mm			
A	- béton Apparent, vu, de très haute qualité - teinte claire très régulière	- voiles, dalles, poutres, piliers, poteaux, colonnes	
0-8 mm	- composants: sable rhin, granulats calcaires ¹⁾ , sans cendre volante, avec filler		
0-16 mm			
0-22 mm			

¹⁾ ou équivalent ²⁾ présence de pyrites possible

QUALITÉ COMPOSANTS

	SPÉCIFICATIONS	APPLICATIONS	
M	- béton de qualité sur base d'agrégats Moselle	- voiles, dalles, poteaux, poutres	MOSELLEBÉTON
0-8 mm	- composants: tout moselle ²⁾ , sans cendre volante		
0-16 mm			
0-22 mm			SULFABÉTON
S	- béton résistant aux Sulfates, agrégats MS18	- béton en présence d'agents chimiques - fondations - pieux - agriculture - stations d'épuration	
0-8 mm	- composants: sable rhin, granulats calcaires ¹⁾		
0-16 mm			REPLIBÉTON
0-22 mm			
R	- béton de Remplissage / propreté - teinte non régulière - composants: choix du producteur - uniquement cat0, cat1 - important dosage en cendre volante - att.: faible résistance à jeune âge - emploi limité par temps froid même avec le supplément W	- béton de propreté - fondations sans agents chimiques - béton de remplissage - remplissage prémurs	
0-16 mm			TALIBÉTON
T	- béton Taloché, lissé à l'hélicoptère	- dalles lissées - dallage sol industriel - sol parking - stations d'essence (cat4LP)	
0-16 mm	- composants: sable alluvionnaire, granulats calcaires ¹⁾ - MS 18		
0-22 mm			

¹⁾ ou équivalent ²⁾ présence de pyrites possible